

الدراسات الميكانيكية على المواد السنوية التعويضية

د. مصر عزالدين أحمد، جودي سهيل بويزى، زينب ياسر إسماعيل

*كلية طب الأسنان، جامعة المنارة، اللاذقية، البريد الإلكتروني: modar.ahmad@manara.edu.sy

*كلية طب الأسنان، جامعة المنارة، اللاذقية، البريد الإلكتروني: judybwaizy91@gmail.com

*كلية طب الأسنان، جامعة المنارة، اللاذقية، البريد الإلكتروني: zeinab.esmail2002@gmail.com

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة السلوك الميكانيكي وقوة الالتصاق للمواد السنوية التعويضية التجميلية، من خلال إجراء مقارنة بين فينيرات الكومبوزيت وفينيرات الإيمبريس (IPS Empress). يبدأ البحث بمقدمة عن التعويضات السنوية التجميلية، مع تعريف بالفينيرات واستخداماتها السريرية وتطور المواد المستخدمة فيها. كما يستعرض مبادئ تحضير الأسنان للفينير، وأنواع الفينيرات، والعوامل المؤثرة على نجاحها السريري. وتمت مناقشة مواد الإلصاق وخصائصها المثالية، مع التركيز على إسمنتات الراتنج والإسمنتات الراتنجية الضوئية. تمثل الهدف الرئيسي للبحث في مقارنة قوة الالتصاق بين فينيرات الكومبوزيت وفينيرات الإيمبريس، مع إجراء دراسة إحصائية لتحليل الفروق بين المجموعتين. جُمعت عينة مُولفة من 16 سنًا بشريًا مفتوحًا وتم تثبيتها ضمن قالبين سيليكونيين وصيّبها بالجيس الزهري للحصول على مثاليين جبسين علوي وسفلي، مما يسمح بجعل الأسنان قابلة للمسح بجهاز CAD/CAM لإجراء التحضير والخراطة بدقة.

بعد تحضير العينات، سيتم إجراء اختبارات ميكانيكية لتحديد قوة الالتصاق، يليها تحليل إحصائي للنتائج لمقارنة النظائر من حيث الأداء الميكانيكي والخصائص التجميلية، وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية، وصولاً إلى تقديم توصيات سريرية مبنية على الدليل العلمي.

الكلمات المفتاحية: الفينيرات السنوية التجميلية، فينيرات الكومبوزيت، فينيرات الإيمبريس، قوة الالتصاق، إسمنت الريزين الضوئي

Abstract:

This study aims to investigate the mechanical behavior and bonding strength of esthetic dental restorative materials by conducting a comparative analysis between composite veneers and IPS Empress veneers. The research begins with an introduction to esthetic dental prostheses, defining veneers, their clinical applications, and the evolution of veneering materials. It also reviews the principles of tooth preparation, types of veneers, and factors affecting their clinical success. Furthermore, the properties and ideal characteristics of luting agents are discussed, with a focus on resin cements and light-cured resin adhesives. The main objective of this study is to compare the bonding strength of composite veneers and IPS Empress veneers, supported by statistical analysis to evaluate the differences between the two groups. A total of 16 extracted human teeth were collected, mounted in two silicone molds, and cast in pink dental gypsum to produce upper and lower gypsum models suitable for CAD/CAM scanning and milling.

. After specimen preparation, mechanical tests will be performed to determine the bonding strength, followed by statistical analysis of the results to compare the two veneering systems in terms of mechanical performance, esthetic properties, and clinical advantages and disadvantages. Evidence-based clinical recommendations will then be proposed.

Keywords: Dental Veneers, Composite Veneers, IPS Empress Veneers, Bond Strength, Dental Restorative Materials, Light-cured resin cement.



I. مقدمة

تشكل التعويضات السنية التجميلية حجر الأساس في تحسين جمالية الابتسامة واستعادة الثقة بالنفس لدى المرضى. وتعد الفينيرات الخزفية والراتجية من أكثر الترميمات استخداماً في هذا المجال نظراً لقدرها على تحقيق مظهر طبيعي مع المحافظة على بنية السن إلى حد كبير. وقد شهدت المواد والتقنيات المستخدمة في صناعة الفينيرات تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، ما أتاح خيارات متعددة من حيث الخصائص التجميلية والميكانيكية والتكلفة وسهولة التطبيق. (1)

II. الفينيرات

الفينير هو قشرة رقيقة مصنوعة من مواد تجميلية تثبت على السطح الأمامي للأسنان بهدف تحسين مظهرها من حيث اللون، الشكل، أو الحجم. وتشمل دواعي استخدام الفينيرات تغطية التصبغات الناتجة عن عوامل مختلفة مثل تقدم العمر، تناول أدوية معينة (مثل التتراسيكلين)، والحالات الوراثية كخل خلق الميناء وخل خلق العاج، كما تستخدم لترميم الأسنان الأمامية المكسورة، وتصحيح مشاكل الشكل مثل المايكودونشيا والماكرويدونشيا، وتعديل الانحرافات البسيطة في وضعية الأسنان. (1,2)

تحضير الأسنان للفينير (تصاميم التحضير):

هناك أربعة تصميمات رئيسية: تحضير النافذة (الحافة القاطعة محفوظة)، تحضير الريشة (الحافة القاطعة مهياً من الداخل دون تقليل الطول)، تحضير المشطوف (تقليل بسيط للطول مع تحضير الحافة للتنوّق)، وتحضير التداخل القاطع (تقليل الطول وامتداد الفينير للجانب الحنكي). (3)

أنواع الفينيرات

تتوفر عدة أنواع من الفينيرات أبرزها الفينيرات المصنوعة من الراتج المركب (الكومبوزيت) والفينيرات المصنوعة من البورسلان المضغوط (إمبريس). وتحتاج هذه الأنواع من حيث طريقة التصنيع، والمظهر النهائي، والمتانة. (4)

عوامل نجاح الفينير (5)

1. تحضير السن: ثبات الفينير أعلى عند الالتصاق بالميناء مقارنة بالعاج، ويجب أن تكون زاوية الحواف بين 90-120 درجة لتجنب الكسر.
2. المادة اللاصقة: تختلف أنظمة اللصق حسب نوع الفينير.
3. المادة المستخدمة: الفينير الخزفي أكثر متانة وجمالية من الكومبوزيت، لكن الكومبوزيت أسهل للإصلاح.
4. التحميل الميكانيكي: يجب تجنب القوى الجانبية ونقطات التماس المفرطة لتفادي كسر الفينير.

المقارنة بين الفينيرات

تُظهر المقارنة بين فينيرات الكومبوزيت وفينيرات الإمبريس من حيث الخصائص الميكانيكية والكيميائية أن فينيرات الإمبريس مصنوعة من زجاج سيراميكي يحتوي على بلورات دقيقة، مما يمنحها قوة كسر أعلى (350 MPa) ومعامل مرونة أعلى (9.65 GPa)، بالإضافة إلى مقاومة عالية للتآكل. أما الكومبوزيت، فيتكون من مواد راتجية مع حشوات غير عضوية، ويتميز بقوة كسر أقل (150-180 MPa)، ومعامل مرونة منخفض، وقوة ترابط أصغر مع سطح السن.

من حيث المزايا والعيوب، فإن الكومبوزيت يتميز بتكلفته المنخفضة وسرعة تصنيعه وسهولة إصلاحه، لكنه أقل ثباتاً في اللون، وأكثر حساسية بعد التحضير، وعمره الافتراضي أقصر (5-7 سنة). أما الامبريس فتكلفته أعلى، ويحتاج إلى جلسات مخبرية، لكنه يقدم شفافية عالية، وثباتاً لونياً ممتازاً، وأداء سريري أفضل مع عمر افتراضي أطول يصل إلى (10-15 سنة)، ما يجعله خياراً جمالياً طويلاً الأمد. (6,7)

دور مواد الإلصاق

تلعب مواد الإلصاق دوراً حاسماً في أداء الفينير على المدى الطويل. ويجب أن تتمتع المادة بخصائص مثالية، مثل قوة ارتباط عالية مع كل من السن والمادة الترميمية، ومقاومة للرطوبة، وثبات لوني. وتستخدم عادةً إسمنت الرا_ticks التقليدي أو الإسمنت الراتجي الضوئي، مع تفضيل الأخير لسهولة التحكم فيه وبنقوه الجمالية.

إسمنت الإلصاق الرزيني الضوئي يتكون من مونومرات أكريليك، حشوات غير عضوية، ومبتدئات ضوئية تبدأ التصلب عند التعرض للضوء الأزرق. يتميز بسهولة الاستخدام، وقت عمل طويلاً، إزالة الفائض بسهولة وقوة ربط عالية (20-40 MPa) مع مقاومة جيدة للضغط والانحناء. كما أنه مقاوم للانحلال بالماء واللعاب، ويوفر وقتاً كافياً لوضع المادة قبل التصلب. يستخدم على نطاق واسع ويتميز بتوافق حيوي أفضل وتقليل خطر التهابات اللثة. ومع ذلك، قد يؤثر تركيب وسمك لون الترميم على نفاذية الضوء وبالتالي على التصلب. (8,9,10)

III. الخصائص الميكانيكية للفينيرات

تعتمد الخصائص الميكانيكية للفينيرات على نوع المادة، سماكتها، وتقنية الإلصاق. وتعتبر متانة الفينير ومقاومته للكسر والانفصال من أهم المعايير التي تحدد نجاحه، إلى جانب مرونته الكافية لمقاومة الضغوط الإطباقية اليومية. (11,12)

الدراسة المرجعية: (13)

الفينيرات المصنوعة من السيراميك (Gradia) الفلديسيائي و (IPS Empress II) مقابلاً للفينيرات المصنوعة من الكومبوزيت المخبري (Gradia) مقارنة قوة الالتصاق القصي بالميناء - دراسة مخبرية

IV. المواد والطرق

تم إعداد مجموعتين من المواد الخزفية (الفلديسيانية) و (IPS Empress II) أو مجموعة واحدة من الكومبوزيت المخبري (Gradia)، بحيث تم تحضير 10 أقراص لكل مجموعة بأبعاد 4 مم في القطر و 2 مم في السماكة وفق تعليمات الشركات المصنعة. في مجموعة الفلديسيائي تم استخدام IPS Empress II Super Ceramic EX-3، أما مجموعة IPS Empress II تم تشكيل الأقراص بطريقة الشمع المفقود ومن ثم الكبس الحراري باستخدام السيراميك المدعى بالألومنيا. تم وضع طبقة رقيقة من مادة الفصل الخاصة بـ Gradia في قالب مسبق التحضير، ثم أضيفت طبقتان رقيقةان من Gradia بسمك 1 مم لكل منها وتمت معالجتها ضوئياً لمدة 40 ثانية لكل طبقة، ثم وضعت في فرن خاص لمدة دقيقتين إضافيتين.

تمت إزالة الطبقة السطحية للأقراص بواسطة ورق كربيد السيليكون بسمك 600 حبيبة. وعولجت الأسطح الخزفية برش جسيمات الألومينا الهوائية، ثم تم تنظيف جميع الأقراص بجهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية.

تم الحصول على 30 سن بشري سليم حديث القلع (أضراس وأنياب) من قسم الجراحة بعد موافقة لجنة الأخلاقيات، وحفظت الأسنان في محلول الكلورامين 5.0% لمدة أسبوع. ثم نُظفت الأسنان، وفُحصت تحت ضوء الهايوجين للتأكد من خلوها من الشقوق، وزُرعت عشوائياً على ثلاثة مجموعات متساوية.

تمت إزالة 0.3 مم من سطح المينا في الجهة الدهليزية أو اللسانية باستخدام أقراص ماسية.

تم حفر الأسطح الخزفية بحمض الهيدروفلوريك 9.6% لمدة 90 ثانية، ثم شُطفت وجُففت ووضع مادة السيلان. أما أسطح أقراص Gradia فتمت معالجتها ببرايمر خاص. كما عُولجت أسطح المينا بحمض الفوسفوريك 37% لمدة 15 ثانية، ووضع عامل الربط على كل من المينا والأسطح المقابلة للأقراص ثم عولج ضوئياً.

ثبتت الأقراص على أسطح المينا باستخدام إسمنت ثانوي التصلب Variolink II ، وأزيل الإسمنت الزائد وعُولجت الحواف ضوئياً.

خُبّطت العينات في ماء مقطّر بدرجة حرارة 37°C لمدة 15 يوماً ثم تعرّضت لدورات حرارية بين 5 و55°C لعدد 2500 دورة. رُكبت العينات في أسطوانات بلاستيكية ووضعوا في آلة اختبار عالمية، حيث تم تحميل العينات عمودياً بسرعة 0.5 mm/دقيقة حتى حدوث الكسر.

تم تسجيل قوة الالتصاق القصوى وتحليل البيانات باستخدام ANOVA وختبار Tukey. كما تم فحص أسطح الكسر بالمجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني الماسح لتحديد أنماط الفشل.

النتائج

أظهرت الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية في متوسط قوة الالتصاق القصوى بين المواد الثلاث.

كانت أعلى قيمة لمتوسط قوة الالتصاق في مجموعة السيراميك الفلسبياني، تلتها مجموعة IPS Empress II ، وأدنى قيمة سُجلت في مجموعة Gradia.

أظهرت أنماط الفشل في المجموعات الخزفية نمطاً مختلطًا (لاصق/تماسك)، بينما كانت معظم العينات في مجموعة Gradia ذات فشل لاصق.

كما بينت الصور المجهرية الإلكترونية أن الكسور في المجموعات الخزفية كانت غالباً مختلطة، في حين لوحظ وجود كل من الفشل اللاصق والمختلط في مجموعة Gradia.

V. الدراسة العملية

الهدف من البحث المقارنة بين فينيرات الكومبوزيت وفينيرات الامبريس من ناحية قوة الالتصاق مراحل العمل:

تم جمع عينة من الأسنان الطبيعية المقلوّعة 10 أسنان (ثانياً علوية، أنياب علوية، ضواحك أولى وثانية علوية، أنياب سفلية) تم وضع الأسنان في قالبين من السيليكون وصبها باستعمال الجبس الذهبي والحصول على مثاليين جسيمين علوي وسفلي يحييان الأسنان تم تحضير 10 أسنان علوية بتقنية ال Window من دون تحضير الحد القاطع لاستقبال فينيرات من الكومبوزيت وفينيرات من الامبريس

إرسال الأمثلة الجبسية إلى المخبر لتصنيع 5 فينيرات من مادة الكومبوزيت للأسنان (21، 23، 24، 25، 33) و 5 فينيرات من الامبريس للأسنان (11، 13، 14، 15، 43) بتقنية الـ Cad cam

المواد المستعملة :

- انغوتات من الكومبوزيت
- انغوتات من الامبريس
- حمض الفلور (9.5% HF)
- بوند silane
- حمض الفوسفور 37%
- بوند من الجيل السابع
- ريزين الإلصاق الضوئي

آلية العمل:

تم تجهيز حامل للفينيرات عن طريق المطاط وتم وضع الفينيرات عليها.

معالجة سطح الفينير باستعمال حمض الفلور بتركيز 9.5% لمن 30 ثانية ثم الغسل والتجفيف بالهواء.

تطبيق طبقة بوند على الفينير وتمرير تيار هوائي خفيف للتأكد من الحصول على طبقة رقيقة بسماكة واحد من البوند .

تخريش سطح السن باستعمال حمض الفوسفور بتركيز 37% لمن 30 ثانية ثم الغسل والتجفيف بالهواء.

تطبيق طبقة بوند على سطح السن وتمرير تيار هوائي خفيف للتأكد من الحصول على طبقة رقيقة بسماكة واحدة من البوند.

ثم تصليب البوند باستعمال جهاز التصليب الضوئي لمدة 20 ثانية.

وضع اسمنت الإلصاق الضوئي بشكل حرف Z على سطح الفينير.

وضع الفينير على السن وتصليب أولي لمدة 3_5 ثواني.

إزالة الزوائد باستعمال مسبر وخيط بين سني.

تصليب نهائي لمدة 60 ثانية لكل سن.

فصل الأسنان وصيغها بقواعد اكريلية على شكل مكعبات لإجراء اختبار القص عليها.

VI. النتائج

لقياس فعالية صلابة أو قوة مقاومة الأسنان التي طبق عليها فينير الإمبريس وبين أسنان طبق عليها فينير الكومبوزيت، تمت دراسة عينتين وفق الشرطين المستقلين أعلاه، وبإجراء الاختبار الإحصائي المناسب لهذه البيانات (اختبار ستيفونز للعينات المرتبطة) تبين أنه توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسط قوة القص للأسنان المطبق عليها فينير الإمبريس عن متوسط قوة القص للأسنان المطبق عليها فينير الكومبوزيت وذلك بنسبة خطأ مقداره أقل من 0.05، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن البيانات المتوفرة تكشف فعالية مقاومة الأسنان التي تم تطبيق فينير الإمبريس عليها وهو متتفوق في قوة القص على تلك التي تم تطبيق فينير الكومبوزيت.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأسنان التي طبق عليها فينير إمبريس أظهرت متوسط قوة قص أعلى بشكل معنوي من الأسنان التي طبق عليها فينير الكومبوزيت، مما يشير إلى تفوق إمبريس من حيث الأداء الميكانيكي ومقاومة القص. هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه الدراسة المرجعية التي قارنت بين مواد خزفية (فينير فيلسباتيك، إمبريس II) ومادة الكومبوزيت المخبري (جراديا)، حيث سجلت المواد الخزفية قيمةً أعلى لقوة القص مقارنة بالكومبوزيت، وأظهرت الفروقات بين المجموعات دلالة إحصائية واضحة. في كلتا الدراستين كان الأداء الأفضل للمواد السيراميكية مرتبًا بخصائصها البنوية وإمكانية تحضير أسطحها بطرق مثل النّقش الحمضي والسيلان لتحسين اللّتصاق، في حين أن الكومبوزيت المخبري أظهر مقاومة أقل. كما أن نمط الفشل في الدراستين كان متقاربًا، حيث سادت الأنماط المختلفة في العينات السيراميكية بينما كان النمط اللاصق أكثر شيوعًا في الكومبوزيت. بناءً على ذلك، تؤكد هذه المقارنة أن المواد السيراميكية ما زالت تتفوق على الكومبوزيتات المخبرية من حيث قوة اللّتصاق إلى المينا ومقاومة القص، مما يجعلها الخيار المفضل عند الحاجة إلى ترميمات تجميلية ذات متانة عالية.

المراجع

- 1)Antwan, Oras. Comparison of Porcelain vs. Composite Veneer Materials on Patient's Satisfaction.Temple University ProQuest Dissertations & Theses, May2024. 31235933.
- 2)American Dental Association. (n.d.). Porcelain Veneers. MouthHealthy. Retrieved from <https://www.mouthhealthy.org/all-topics-a-z/veneers>
- 3)Alothman Y, Bamasoud MS. The Success of Dental Veneers According To Preparation Design and Material Type. Open Access Maced J Med Sci. 2018 Dec 14;6(12):2402-2408. doi: 10.3889/oamjms.2018.353. PMID: 30607201; PMCID: PMC6311473.
- 4) Fahl N Jr., Ritter AV. Composite veneers: The direct-indirect technique revisited. J Esthet Restor Dent. 2021;33(1):7-19. doi:10.1111/jerd.12696
- 5)Peumans M, Van Meerbeek B, Lambrechts P, Vanherle G. Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent. 2000;28(3):163-177. doi:10.1016/s0300-5712(99)00066-4
- 6)Alothman Y, Bamasoud MS. The Success of Dental Veneers According To Preparation Design and Material Type. Open Access Maced J Med Sci. 2018 Dec 14;6(12):2402-2408. doi: 10.3889/oamjms.2018.353. PMID: 30607201; PMCID: PMC6311473.
- 7) Fernando Zarone, Marco Ferrari, Francesco Guido Mangano, Renato Leone, Roberto Sorrentino.“Digitally Oriented Materials”: Focus on Lithium Disilicate Ceramics. First published: 18 August 2016 <https://doi.org/10.1155/2016/9840594>
- 8) Heboyan A, Vardanyan A, Karobari MI, Marya A, Avagyan T, Tebyaniyan H, Mustafa M, Rokaya D, Avetisyan A. Dental Luting Cements: An Updated Comprehensive Review. Molecules. 2023 Feb 8;28(4):1619. doi: 10.3390/molecules28041619. PMID: 36838607; PMCID: PMC9961919.
- 9) Gülsah Yenier Yurdagüven , Elif Çiftçioğlu , Fatma Şehnaz Kazokoğlu , Mehmet Baybora Kayahan. 5-Year clinical performance of ceramic onlay and overlay restorations luted with light-cured composite resin. Journal of Dentistry. Volume 149, October 2024, 105258 <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2024.105258>
- 10) Carlo D'Alessandro , Eugenia Baena , Uros Josic , Tatjana Maravic , Edoardo Mancuso , Laura Ceballos , Annalisa Mazzoni , Markus B. Blatz , Lorenzo Breschi , Claudia Mazzitelli .Tack-cure vs conventional polymerization methods: A systematic review on resin composite cements' properties. Journal of Dentistry Volume 160, September 2025, 105917. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2025.105917>
- 11) Fernando Zarone, Marco Ferrari, Francesco Guido Mangano, Renato Leone, Roberto Sorrentino. “Digitally Oriented Materials”: Focus on Lithium Disilicate Ceramics. First published: 18 August 2016 <https://doi.org/10.1155/2016/9840594>
- 12) Lubna Alkadi, DDS, MSc lubna.alkadi@gmail.com · N. Dorin Ruse, MSc, PhD, MCIC, FADM. Fracture toughness of two lithium disilicate dental glass ceramics .Research and EducationVolume 116, Issue 4p591-596October 2016
- 13) S. NIKZAD, A. AZARI, S. DEHGAN.Ceramic (Feldspathic & IPS Empress II) vs. laboratory composite (Gradia) veneers; a comparison between their shear bond strength to enamel; an in vitro study. First published: 02 June 2010 <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2009.02052.x>

